

BANDE ARMÉE

CONFORME A LA NORME **CE EN 14353**

Format :

BA 12.50 M : 1 rlx boîte
BA 30 M / 1 rlx boîte

Matières premières :

- Kraft blanchi, traité résistance à l'état humide
- Grammage : 140 grs/M² (+ ou - 10)
Perforation : Perforation électrostatique
Largeur bandes : 51 mm (+ ou - 1)
Résistance à la rupture sur longueur : 33 DaN
Résistance à la rupture sens travers 17 DaN
Type feuillard : ALUZING – EN 10346 A2
Revêtement feuillard : AZ 100 – passivation CN 10346
Tenue en brouillard salin 48h suivant normes NF x 41-002
Dimension : 11 mm
Epaisseur feuillard : 0.28 mm
Espacement des feuillards : Mini 1.3 mm – Maxi 1.7 mm
Collage : collage à chaud hot-melt en continue



Différents PV et Essais tests mécaniques

Nos bandes Armées ISOTECH rentrent dans les PV feu et acoustique PSP.

Conditionnement :

BA 12.50 M : 1 rlx boîte – 10 rlx au paquet – 500 rlx palette – poids palette 340 kgs
BA 30 M / 1 rlx boîte – 10 rlx carton – 500 rlx palette – poids palette 800 kgs.

