



WATERSTOP TOUS TRAVAUX

MEMBRANE D'ETANCHEITE

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Applicable sans primaire
- Mise en peinture possible avec une acrylique
- Sans bitume
- Protection à l'eau immédiate
- Adhérence sur tous supports même humides, mais non ruisselants (exempt d'eau stagnante)
- Résistance à la déformation : jusqu'à 4 fois sa longueur
- Résiste à la fissuration
- Excellente résistance aux UV, au vieillissement, aux intempéries (de -40°C à +90°C) et à l'eau
- Disponible en couleurs gris, blanc et tuile

DESCRIPTION

WATERSTOP MEMBRANE D'ETANCHEITE

Membrane d'étanchéité élastique multi travaux destinée à protéger les supports contre les infiltrations d'eau dans le cadre de travaux de rénovation et réparation temporaire.

DESTINATIONS

- Réparation des fuites et fissures dans les gouttières, les solins et conduits de cheminées, les toitures ondulées, les toitures plates, les coupoles de toit...
- Applicable sur des surfaces verticales : murs de fondations, soubassements avec protection rapportées, murs de caves enterrés sans contre pression.
- Membranes d'étanchéité sur les balcons et les terrasses, non circulables.
- Applications en réparation d'urgence pour les automobiles, caravane, camping-car, bateau hors zone immergée.
- Applicable sur support béton, bois, pierre, métal, PVC rigide.



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Composition | Copolymère hybride |
| Couleur | Blanc / Gris / Tuile |
| Temps de séchage | 24 heures |
| Température d'application | Entre +5°C et +35°C |

CONSOMMATION

| Nature du traitement | Consommation |
|--|---|
| Microfissures et petites réparations | 1 kg/m ² |
| Fissuration < 10 mm | 2 kg/m ² (soit 2 couches). Délais d'attente entre la pose des couches : 4 à 24 heures. |
| Étanchéité des surfaces verticales et horizontales | 2 kg/m ² (soit 2 couches). Délais entre la pose des couches : 4 à 24 heures. |

Pour la cartouche de 290 ml : 15 m de cordon de joint d'une épaisseur de 5 mm.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



Prêt à l'emploi, Bostik Waterstop s'applique très facilement au rouleau, au pinceau ou à la brosse de façon régulière et uniforme.

Pour le mastic, utiliser un pistolet extrudeur.

PREPARATION

Le support doit être sain, propre, dégraissé et dépoussiéré.

APPLICATION

◆ Pour les joints d'étanchéité horizontaux ou verticaux, utiliser la cartouche de 290 ml.

Au préalable, bien nettoyer le joint.

Positionner un fond de joint en laissant un espace libre de 1 cm au-dessus.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

Découper l'embout de la cartouche, visser la canule, couper en biais son extrémité à 45 degrés (selon le diamètre adapté à vos travaux) et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.

Protéger les bordures du joint avec des bandes de masquage (bandes adhésives).

Appliquer un cordon de joint régulier

Lisser le joint à la spatule ou au doigt, 20 min maximum après l'application.

Enlever les bandes adhésives et nettoyer les surplus/bavures de joint.

Séchage en surface 6 h au cœur 24 h minimum.

◆ Pour le traitement des fissures supérieures à 2 mm (uniquement au mur) :

Conditionnements possibles : cartouche de 290 ml, pot de 1 kg, seaux de 6 kg et 14 kg.

Ouvrir la fissure en V (sur 2 fois sa largeur minimum), et vérifier qu'il ne reste pas de zones friables ou non adhérentes (auquel cas elles devront être éliminées) Appliquer un fond de joint en laissant un espace libre d'environ 1 cm au-dessus.

Colmater la fissure avec le Waterstop.

Temps de recouvrement de la membrane 6 h si le support est normalement poreux.

◆ Pour la membrane d'étanchéité :

Conditionnements possibles : seaux de 6 et 14 kg.

Prêt à l'emploi, Waterstop s'applique horizontalement ou verticalement au rouleau ou à la brosse, en deux couches croisées. Le temps d'attente nécessaire entre 2 couches est de 4 h minimum.

Le format 14 kg bénéficie d'une formule auto-lissante. Pour ce seau, le produit est conditionné sous forme de deux sachets de 7 kg.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

La membrane d'étanchéité est non circulable, trafic interdit sur le revêtement Le produit n'est pas destiné à être recouvert de carrelage. Elle ne peut pas recevoir d'ancrage mécanique comme des clous ou des vis, posés après durcissement. Ne pas utiliser en immersion.

Bostik Waterstop ne constitue pas une étanchéité au sens du guide d'Agrément Technique Européen ETAG 005.

Ne convient pas pour le polyéthylène, polypropylène, Téflon, bitume et produits bitumeux.

Réaliser un test de compatibilité peinture préalable.

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

01 64 42 13 36

bostik.fr



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.



NETTOYAGE

- Outils : acétone ou white spirit
- Produit :
 - Frais: acétone ou white spirit
 - Sec grattage

CONSERVATION

Cartouche : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +30°C à l'abri du gel.

Autres conditionnements : 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +30° C à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

| Format | Coloris | PCB | Code | GENCOD |
|-----------------------------|---------|-----|----------|---------------|
| Cartouche 290 ml | Blanc | 12 | 30625557 | 3549212492304 |
| Pot métal 1 kg | Blanc | 6 | 30625549 | 3549212492281 |
| Seau plastique 6 kg | Blanc | 1 | 30625920 | 3549212492670 |
| Cartouche 290 ml | Tuile | 12 | 30626396 | 3549212493103 |
| Pot métal 1 kg | Tuile | 6 | 30625567 | 3549212492328 |
| Cartouche 290 ml | Gris | 12 | 30618170 | 3549212466879 |
| Pot métal 1 kg | Gris | 6 | 30605253 | 3549212466886 |
| Seau plastique 6 kg | Gris | 1 | 30605265 | 3549212466893 |
| Seau plastique 14 kg | Gris | 1 | 30605266 | 3549212466909 |

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

01 64 42 13 36

bostik.fr



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

