



# MORTIER DE REPARATION

Ciment et mortier de finition

## AVANTAGES

- Rattrape jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
- Prêt à mélanger.
- Ne coule pas : idéal pour réparer sur des surfaces verticales.
- Adhérence renforcée.
- Haute résistance à la compression, à l'usure et à l'arrachage.

## DESCRIPTION

Le Mortier de réparation de Bostik est un mortier de montage pour sol et mur en intérieur comme en extérieur. Il permet de réparer les surfaces et il renforce les structures de type : éclats de béton, appuis de fenêtres, solins, linteaux, poutres, poteaux, marches.

Ce mortier de montage permet de réaliser des scellement courant (pattes d'ancrage, broches, gonds, garde-corps) et le rebouchage divers (trous, saignées). Il convient sur la plupart des supports comme le béton, le mortier et la pierre.

Sa formule ne coule pas, elle rattrape jusqu'à 5 cm d'épaisseur et procure une adhérence renforcée. Elle résiste à la compression, à l'usure et à l'arrachage élevée.

## DESTINATIONS

### Sol et mur / Interieur et exterieur.

- Réparation de surface et renforcement de structures : éclats de béton, appuis de fenêtres, solins, linteaux, poutres, poteaux, marches d'escalier, etc.

- Scellement courant : pattes d'ancrage, broches, gonds, garde-corps, etc.

- Rebouchage divers : trous et fissures sur enduits, chapes, dallages, saignées, etc.

- Utilisation sur supports même humides de béton, parpaing, brique et toute surface cimentée saine, propre et absorbante.



## MARQUAGES & CERTIFICATIONS



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ <b>Composition / couleur</b>	Poudre Gris
➤ <b>Température d'application</b>	+5°C à +30°C

## MISE EN OEUVRE

### Préparation

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

### Mélange

Verser dans l'eau de gâchage : 500 ml d'Hydrofuge pour 50 kg de ciment et 100 ml pour 50 kg de mortier ou de béton. Pour plus d'information se référer à la fiche technique du site : [www.abc-coller.com](http://www.abc-coller.com).

### Précautions d'emploi

Performances mécaniques optimales : après 28 jours\*.  
Ne pas utiliser conjointement avec l'Antigel Bostik ou le ciment fondu.  
Températures d'application comprises entre +5°C et +25°C.

## NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

## CONSOMMATION

Environ 20 kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur\*

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri de la pluie, du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Mortier de réparation	Boite carton 1kg	Gris	6	30602265	3549210027973
Mortier de réparation	Sac papier 5kg	Gris	4	30125121	3549210027980
Mortier de réparation	Sac papier 10kg	Gris	2	30125122	3549210027997

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur [bostik.fr](http://bostik.fr)

### SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96  
[diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

