



## A550 ACRYL S

### CALFEUTREMENT ET REPRISES DE FISSURES AVANT PEINTURE

FICHE TECHNIQUE 25/03/2024

#### AVANTAGES

- Peut-être peint\*.
- Usage intérieur/extérieur. Sans solvant, sansisocyanate Grande facilité d'extrusion.
- Résiste à des températures de -20°C à +80°C.
- Excellente adhérence sans primaire sur béton,aluminium, bois, maçonnerie, PVC.

*\* Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage sur chantier d'un produit non encore éprouvé.*

#### DESCRIPTION

Mastic acrylique destiné aux calfeutrements diverset reprise de fissures avant peinture.

Label SNJF Façade - mastic acrylique classe 12.5 P.Peut-être peint. Usage intérieur / extérieur.

- Préfabrication lourde et légère.
- Calfeutrement de cloisons, huisseries en bois -alu ou PVC avec la maçonnerie.
- Etanchéité des appuis bois ou métal (fenêtres).
- Joints de finition.
- Remplissage de rainures entre lames de parquet avant mise en œuvre d'un enduit de lissage fibré.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Coloris                          | Blanc – Gris - Brun |
| Temps ouvert / Formation de peau | 5 minutes           |
| Temps hors poussière             | 30 minutes          |
| Vitesse de polymérisation        | 2 mm / 24 h env.    |
| Dureté shore A                   | 15                  |
| Allongement à la rupture         | > 100%              |
| Température de mise en œuvre     | Entre +5°C et +40°C |
| Température de service           | De -20°C à +80°C    |



Façade 12,5P

#### MISE EN OEUVRE

##### SUPPORTS

Dans tous les cas, les supports seront propres, secs, sains (non pulvérents), dépoussiérés et dégraissés. Sur support très poreux, il est possible d'appliquer au préalable une dilution constituée d'un volume de mastic pour deux volumes d'eau propre. Un brossage des lèvres du joint est recommandé avant application.

##### APPLICATION

Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes. Le mastic est mis en place par extrusion, éventuellement sur fond de joint lorsque nécessaire. Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes avec une spatule trempée dans de l'eau savonneuse. Eviter que celle-ci ne s'intercale entre le mastic et les surfaces de contact, afin de préserver une bonne adhérence. Laisser sécher quelques heures avant finition et procéder à un essai. Le jointoiment / rebouchage extérieur doit être réalisé par temps sec.

Respecter un délai de 24 heures (pour une température de +20°C) avant exposition du joint à l'eau (pluie ou projections d'eau).

Mise en garde : Un temps froid et/ou humide peut ralentir voire empêcher le séchage.

De façon générale, se référer aux DTU et règles professionnelles en vigueur.

Fonction joint : se reporter au DTU 44.1 Etanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics.

## NETTOYAGE

Produit frais : à l'eau.

Produit sec : par grattage

## CONSOMMATION

12 mètres linéaires pour un cordon de 5 mm de diamètre.

## CONSERVATION

18 mois dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri du gel, entre +5°C et +30°C.

## CONDITIONNEMENT

| Code     | Gencod        | Format                      | PCB |
|----------|---------------|-----------------------------|-----|
| 30613629 | 3549210030959 | Blanc - Cartouche<br>310 ml | 12  |
| 30613664 | 3549210030966 | Gris - Cartouche<br>310 ml  | 12  |
| 30613683 | 3549210030973 | Brun - Cartouche<br>310 ml  | 12  |



*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

### DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostiksdcs.thewerco.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

Référentiel et informations relatives à la marque Label SNJF consultables sur [www.oc-sfjf.fr](http://www.oc-sfjf.fr)

### Bostik SA

420 rue d'Estienne d'Orves,  
92700 Colombes, France  
Phone: +33 149 007 502  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

### SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

