



A790 ACRYL CRÉPI

SOLUTION DÉCO POUR LES FINITIONS CRÉPI

FICHE TECHNIQUE 03/11/2023

AVANTAGES

- Usage Intérieur Extérieur.
- Compatibilité toutes peintures : vérifier la compatibilité avant usage sur une petite partie.

DESCRIPTION

Mastic acrylique aspect granuleux pour joints de mur et rebouchage de fissure pour supports recouvert de crépi.

DESTINATION

Tous supports usuels recouverts de crépi : béton, brique, bois, plâtre ...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Granuleux
Temps de formation de peau	5 min, Temps hors poussière 30 min.
Rétraction	<5%
Température de service	+5°C à 40°C.
Température de service	-20°C à + 80°C.
Séchage complet	Environ 24 H



MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et conformes aux DTU et règles professionnelles en vigueur.
Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique : lisser à la spatule ou au doigt avec de l'eau savonneuse.
Attendre le séchage complet du mastic (env. 24 h) avant mise en peinture.

NETTOYAGE

Produit frais : à l'eau
Produit sec : par grattage

CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C.

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	PCB
30612719	3549212482343	Blanc - Cartouche 310 ml	12



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostiksdcs.thewerco.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 149 007 502
www.bostik.com

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

