



Den Braven

Acryl Clear WT

Mastic acrylique transparent à base d'eau pouvant être peint



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Acryl Clear WT est un mastic de haute qualité à base de dispersion acrylique. Après application, le produit durcit en un caoutchouc plasto-élastique solide et transparent par évaporation de l'eau du mastic. Blanc pendant l'application, transparent après le durcissement.

AVANTAGES

- Mastic acrylique invisible, éventuellement à peindre
- Adhère parfaitement sans primaire sur la plupart des supports, même humides- Pratiquement inodore
- Facile à appliquer et à nettoyer- Non corrosif pour le collage de métaux

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Acryl Clear WT a été spécialement conçu pour le scellement intérieur des joints de raccordement entre les escaliers, les murs, les plafonds, les plinthes et les appuis de fenêtre. Zwaluw Acryl Clear WT est blanc à l'application et devient transparent lors du séchage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Un joint aux dimensions correctes peut absorber les mouvements entre les matériaux de construction. Le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur doit toujours être correct. En règle générale, le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur pour une largeur de

joint maximale de 10 mm est de 1:1, avec un minimum de 5 mm pour la largeur et la profondeur. Pour des largeurs de joints supérieures à 10 mm, la profondeur est égale à la largeur divisée par 3 plus 6 mm. Pour de plus amples informations, consulter le bulletin technique Dimensions des joints dans la base de connaissances sur notre site Web www.denbraven.com.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

100% Module	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Température d'application		+5°C to +40°C
Base		Acrylic dispersion
Taux d'application	@ Ø3 mm/4 bar	1200 g/min
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours @ +23°C/50% RH
Densité		1,06 g/ml
Allongement à la rupture		600%
Fluage	ISO 7390	< 2 mm
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Dureté shore-A	DIN 53505 / ISO 868	30
Formation de peau	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Résistance à la température		-20°C to +75°C
Résistance à la traction		1,50 N/mm ²

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Les supports doivent être nettoyés de toutes les particules, les supports poreux n'ont pas besoin d'être absolument secs. Les supports très poreux comme: le gypse, le béton cellulaire, le calcaire, etc. doivent être apprêtés avec un mélange de 1 volume de Zwaluw Acryl Clear WT pour 2 volumes d'eau. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Finition et lissage avec de l'eau.

MISE EN PEINTURE

Zwaluw Acryl Clear WT peut être peint après séchage complet du mastic. Pendant le durcissement le produit présente une rétraction, qui peut entraîner des craquelures de la peinture. Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques. Des peintures très concentrées en eau peuvent causer des craquelures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

NETTOYAGE

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Se laver les mains avec des lingettes UNiversal & Residue Cleaner et/ou de l'eau et du savon.

COULEUR


- Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-INT



SANTÉ / SÉCURITÉ

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et sont fournies uniquement à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas une garantie ou une

assurance de propriétés ou de performances spécifiques. Il incombe exclusivement au client de vérifier l'adéquation, la conformité et la pertinence du produit pour l'application prévue, y compris la réalisation d'essais dans les conditions réelles d'utilisation. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les considérations de santé et de sécurité.

Nous recommandons vivement aux clients d'effectuer des essais suffisants avant toute mise en œuvre définitive. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte, dommage ou dépense résultant d'une utilisation incorrecte, d'une application inappropriée ou d'une confiance accordée aux informations fournies, sauf accord écrit contraire.

